



PE-LLD transparent

Artikel-Nr.: 31000

<u>Parameter</u>	<u>Wert</u>
Dichte	0,92 g/cm ³
MFR bei 2,16 kg, 190 °C	ca. 1,2 g/10min
Schmelzpunkt	115°C
Restfeuchtigkeit	<0,2 %
Verpackungseinheit	Oktabin, Big Bag, Gitterboxen
Ausgangsstoffe	100% Extrusionsfolien unbedruckt

