



PP bunt

MFR 2-4

Artikel-Nr.: 43000

Parameter

Wert

Dichte

0,91 g/cm<sup>3</sup>

MFR bei 2,16 kg, 190 °C

2-4 g/10min

Schmelzpunkt

160°C

Restfeuchtigkeit

<0,2 %

Verpackungseinheit

Oktabin, Big Bag, Gitterboxen

Ausgangsstoffe

100% Extrusionsfolien unbedruckt,  
Farbbatch

